

DIZEL HEREKETLENDIRIJILERI ÜÇİN MÖWSÜMLEÝİN MOTOR ÝAGLARY

TŞ 05766698-110-2018



Görkezijiniň ady	Kysym üçin kada		
	SAE 40 API CD	SAE 30 API CF-4	SAE 40 API CF-4
Kinematiki süýgeşikligi 100°C-da, mm ² /s, çäklerde	13,0-16,0	11,0-12,5	13,0-16,0
Süýgeşiklik indeksi, az däl	90	90	90
Mehaniki garyndylaryň agramlaýyn paýy, %, köp däl	0,015	0,015	0,015
Aşgar sany, 1 g ýaga mg KOH, az däl	7,0	7,5	7,5
	8,0	8,5	8,5
Sulfat külüniň agramlaýyn paýy, %, köp däl	1,8	1,9	1,9
Suwuň agramlaýyn paýy, %, köp däl	yzlary	yzlary	yzlary
Açyk tigelde kesgitlenilýän ýalpyldama temperaturasy, °C, pes däl	230	220	230
Doňma temperaturasy, °C, ýokary däl	minus 15	minus 18	minus 15
Poslaýjylyk mis plastinkada 100°C-da, 3 sagatlap, köp däl	1B	1B	1B
	1b	1b	1b
Bugaryjylyk 250°C-da 1 sagadyň dowamynda, %, köp däl*	10	15	10
Reňki 15:85 gatnaşykda garylmak bilen, IQT birlikleri, köp däl ASTM color, köp däl			
	4,0	4,0	4,0
	4,0	4,0	4,0
Dykyzlygy 20°C-da, g/sm ³	çäklendirilmeýär, kesgitlemek hökmany		
B e l l i k * - Önümçiligiň tehnologiýasy tarapyndan kepillendirilýär we ýarym ýylda bir gezekden az bolmadyk möçberde kesgitlenilýär.			