

**MOTOR ÝAGY SAE 40L API CD**  
**TDS 750-2015. Üýtgetme № 1**



| Görkezijiniň ady                                                                                                                                                                                           | SAE 40L API CD            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kinematiki süýgeşikligi 100°C-da, mm <sup>2</sup> /s, çäklerde                                                                                                                                             | 14,0-16,0                 |
| Süýgeşiklik indeksi, az däl                                                                                                                                                                                | 92                        |
| Doňma temperaturasy,<br>°C, ýokary däl                                                                                                                                                                     | minus 10                  |
| Mehaniki garyndylaryň agramlaýyn paýy,<br>%, köp däl                                                                                                                                                       | 0,02                      |
| Suwuň agramlaýyn paýy, %, köp däl                                                                                                                                                                          | yzlary                    |
| Açyk tiglde kesgitlenilýän ýalpyldama temperaturasy,<br>°C, az däl                                                                                                                                         | 240                       |
| Gurşun plastinkalarynda poslaýjylygy,<br>g/m <sup>2</sup> , köp däl                                                                                                                                        | ýok                       |
| Mis plastinkalarynda poslaýjylygy 100°C-da, 3 sagat,<br>ballar, köp däl                                                                                                                                    | 1b                        |
| Aşgar sany, 1g ýagda mg KOH, az däl                                                                                                                                                                        | 6,5                       |
| Sulfat küllüligi, %, köp däl                                                                                                                                                                               | 1,5                       |
| Çökündi emele gelmekliginiň induksiýa döwri boýunça<br>durnuklylygy, 55 sagadyň dowamynda                                                                                                                  | çydamly                   |
| İHT kolorimetrinde reňki, 15:85 gatnaşykda<br>garylmak bilen,<br>İHT birlikleri, köp däl<br>ASTM color, köp däl                                                                                            | 4,0                       |
| (20+/-5)°C temperaturada tribologiki häsiýetleri:<br>- soýma indeksi (Si), H (kgs), az däl<br>- kritiki agram (Pk), kgs, az däl<br>- könelme görkezijisi (Дп) durnukly agram astynda<br>196 H, mm, köp däl | 421(43)<br>823(84)<br>0,4 |
| Dykyzlygy, 20°C-da, kg/m <sup>3</sup> , köp däl                                                                                                                                                            | 910                       |