

MOTOR ÝAGLAR SELEKTIV ARASSALANYLAN TDS 618-2017



Görkezijiniň ady	Kysym üçin kada	
	SAE 50 SD API CA	SAE 50 MD API CA
Kinematiki süýgeşikligi 100°C-da, mm ² /s, az däl	20	20
Süýgeşiklik indeksi, az däl	80	85
Mehaniki garyndylaryň agramlaýyn paýy, %, köp däl	0,015	0,015
Kükürdiň agramlaýyn paýy, %, köp däl	0,1	0,1
Külün agramlaýyn paýy, %, köp däl	0,24	0,24
Suwuň agramlaýyn paýy, %, köp däl	yzlary	yzlary
Açyk tigelde kesgitlenilýän ýalpyldama temperaturasy, °C, pes däl	265	265
Doňma temperaturasy, °C, ýokary däl	Minus 15	Minus 15
Suwda ereýän kislotalaryň we aşgarlaryň agramlaýyn paýy, %, köp däl	ýok	ýok
Selektiv eredijileriň agramlaýyn paýy, %	ýok	ýok
Poslaýjylyk M 1 mis plastinkasynda 100°C-da, 3 sagatlap, ballar, köp däl	1B 1b	1B 1b
Poslaýjylyk C-1 markaly gurşun plastinkalarynda, g/m ² , köp däl	ýok	ýok
Reňki 15:85 gatnaşykda garylmak bilen, ASTM color, köp däl	2,5	3,0
IQT birlikleri, köp däl	2,5	3,0
Dykyzlygy 20°C-da, g/sm ³ , köp däl	0,900	0,900
B e l l i k l e r 1 Mehaniki garyndylarda çäge we beýleki abraziw maddalaryň bolmaklygyna ýol berilmeýär. 2 Mart aýynyň 1-den noýabr aýynyň 1-ne çenli aralykda doňma temperaturasy minis 10°C bolan motor ýaglaryny öndürmeklige rugsat berilýär.		