

МАСЛА МОТОРНЫЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА SN/CF

ТШ 05766698-29-2019



Наименование показателя	Норма для марки				
	Turkmenoil Advance 5W-30	Turkmenoil Advance 5W-40	Turkmenoil Advance 10W-40	Turkmenoil Advance 15W-40	Turkmenoil Advance 20W-50
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	9,3-12,5	12,5-16,3			16,3-21,9
Вязкость динамическая на вискозиметре CCS, мПа-с, не более:					
- при минус 30°C	6600	-	-	-	-
- при минус 25°C	-	7000	-	-	-
- при минус 20°C	-	-	- 7000	-	-
- при минус 15°C	-	-	-	-	9500
Индекс вязкости, не менее	140	130	120	110	
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,0				
	8,0				
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	1,3				
Массовая доля воды, %, не более	следы				
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015				
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	200	205	210	220	
Температура застывания, °C, не выше	минус 35	минус 30	минус 25	минус 20	
Коррозионность на медной пластинке марки М1	1в				
при 100°C, 3 часа, баллы, не более	1b				
Испаряемость * при 250°C в течение 1 часа, %, не более	15				
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более: при 24°C при 94°C при 24°C после испытания при 94°C	10/0 50/0 10/0				
Цвет с разбавлением в соотношении 15:85, ASTM color, не более	4,0				
Единицы ЦНТ, не более	4,0				
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,905				

П р и м е ч а н и е * - Показатель гарантируется технологией производства и определяется не реже одного раза в квартал.